

Granukal S

Kohlensaurer Kalk mit Schwefel aus Kreide

68,0 % CaCO_3	Calciumcarbonat
2,0 % MgCO_3	Magnesiumcarbonat
3,0 % SiO_2	Kieselsäure
4,0 % S	Schwefel

Schüttgewicht: ca. 1.350 kg/m³

Hersteller



Vereinigte Kreidewerke Dammann
L 475
31185 Söhlde

Inverkehrbringer



Vereinigte Saatzuchten eG
Bahnhofstr.51
29574 Ebstorf